# Request Form for Translation U. S. Serial No.: 09/90 4276

Translation Branch The world of foreign prior art to vou.

Translations.

0. 5. 5cm at 110.	
Requester's Name:  Phone No.:  Fax No.:  Office Location:  Art Unit/Org.:  Group Director:  Is this for Board of Patent Appeals?  Date of Request:  Dana Zimmer Man  208-2512  703-872-9019  1775  1775  Art Unit/Org.:  1775  2/7/03	PTO 2003-1756 S.T.I.C. Translations Branch  Phone: 308-0881 Fax: 308-0989 Location: Crystal Plaza 3/4
Date Needed By: 3/1/03	Room 2C01
(Please do not write ASAP-indicate a specific date)	
SPE Signature Required for RUSH:	
Document Identification (Select One):  **(Note: Please attach a complete, legible copy of the document to be translate	To assist us in providing the most cost effective service, please answer these questions:
1 Patent Document No	Will you accept an English Language Equivalent?  SU  (Yes/No)
No. of Pages (filled by STIC)	Will you accept an English abstract?
2 Article Author Language Country	(Yes(No))
3 Qther Type of Document Country Language Document Delivery (Select Preference):	Would you like a consultation with a translator to review the document prior to having a complete written translation?
Delivery to nearest EIC/Office Date:	(STIC Only)
Call for Pick-up Date:	(STIC Only) (Yes(No))
Fax Back Date:	(STIC Only)
STIC USE ONLY	
Processor:  Date assigned:  Date filled:  Date filled:  Date filled:	nslation e logged in: O estimated words: The pages: House Translation Available:
Doc. No.: Tra Country: Ass	House: Contractor: Inslator: Name: Igned: A. 70.03 Priority: Unred: 9/96/03 Sent:
Remarks:	Returned:

11818







CHON OF THE OFFICE

## Foreign Patents & Scientific Literature Branch Examiner Document Request Form FY 2002

Last Name: 2	.Immerr	1an First Name	Jonn
Date Assigned:	11-2	0-2004	
TechCenter [	775 Da	te Completed: 🔲 🗕 –	
Phone: 308-	-2512		FIFT TO THE STATE OF THE STATE
Case Number: _	09	1904276	FILED
Country <u>SU</u>	Patent No.	617144 Pages	Tech Center FA F FIRE LAND
Country		Pages	
Country		Pages	
Country		Pages	
Country		Pages	-
Country		Pages	
•		Pages	
Country	 Patent No:		Tech Center
	_ _Patent No.		Tech Center
Country		_	Tech Center
- ·	 _Patent No.		Tech Center
Country		_	Tech Center
	 _Patent No.		Tech Center
,		Pages	
Country		Pages	
		Pages	!
Country	 _Patent No.		Tech Center
_			Tech Center
Country	Patent No.	Pages	Tech Center
Country	– Patent No.	Pages	Tech Center
Country	– Patent No.	Pages	Tech Center
Country			Tech Center
OFFICIAL USE ONLY			
вн 🗀 еѕ 🗀 јв 🗀	вк□ мс□	NB GP GB GO	

Союз Советских Социалистических Республик



Государственный комитет
Совета Министров СССР
по делам изобретений
в открытий

# ОПИ САНИЯ Е ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

(61) Дополнительное к авт. свид-ву --

(22) Заявлено 07.02.77 (21) 2451126/25-27

с присоединением заявки № ---

(23) Приоритет —

(43) Опубликовано 30.07.78. Бюллетень № 28

(45) Дата опубликования описания 17.07.78

(ii) 617144

(51) М.Кл.<sup>2</sup> В 21 Н 7/16 -В 21 К 3/04 -

(53) УДК **621.7.04** (088.8)

(72) Авторы изобретения

В. П. Ваганов, Л. Е. Герасимов, Ю. Н. Кабанов, В. Ф. Калугин, В. А. Копелевич, М. А. Кругов, В. М. Лебедев, Е. И. Разуваев, В. А. Рогожин, В. Г. Рябышев, А. В. Филимонов и И. А. Алешин

(71) Заявитель

Пермежий моторостроительный завод им. Я. М. Свердлова

## (54) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТУРБИННЫХ И КОМПРЕССОРНЫХ ЛОПАТОК

antine La Joseph

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при изготовлении турбинных и компрессорных лопаток.

规语事

Известен способ изготовления турбинных и компрессорных лопаток путем деформирования нагретой круглой заготовки продольной периодической прокаткой и ее последующей механической обработки [1].

Недостатком этого способа является низ-

кое качество получаемых изделий.

Известен также способ изготовления турбинных и компрессорных лопаток, при котором исходную заготовку нагревают, производят периодическую прокатку, разрезают на отдельные заготовки, нагревают перед профилированием, профилируют перо, формуют замок, калибруют и производят окончательную вальцовку [2].

Олнако по такому способу невозможно изготавливать лопатки с повышенной точностью геометрии пера, а также наблюдаются большие давления металла на валки и окисление

металла во время нагрева:

Целью изобретения является повышение точности изделий.

Для достижения цели в жачестве псходной заготовки используют полосы фасонного ром бовидного сечения, а нагрев перед прокаткой производят в расплаве солей при 850—1150°С 30

в течение 2,5—5 мин, а перед профилированием пера нагрев производят в два этапа в вовдушной среде: предварительно при 600—700° С в течение 5—10 мин и окончательно при 850—1160° С в течение 3—5 мин.

Применение полосы фасонного ромбовидного сечения для получения заготовок лопаток позволяет распределить усилия по всему сечению, что в свою очередь приводит к равномерному течению металла, обеспечивает получение равномерной структуры и тонких кромок

Нагрев полосы в расплаве солей повышает износостойкость и контактную выносливость рабочей поверхности инструментов, так как расплав солей на поверхности заготовки является смазкой при прокате, а это облегчает деформацию и повышает механические свойства и одноролность структуры металла:

Способ имеет следующую последователь-

ность технологических операций.

Берут полосы фасонного ромбовидного сечения и подвергают нагрову в расплаве солей ВаСІ2 при 850—1150° С в течение 2,5—5 мин. а затем производят перполический прокат и разделяют на пиливитуальные заготовки. После чего осуществляют регламентированный нагрев заготовок в возлушной среде с предварительным нагрезом при 600—700° С в течение 3—5 мий и окончательный при 850—1150° С в течение 3—5 мий, а затем произво-

2

дят профилирование пера и окончательную . вальцовку.

Пример. В качестве материала в одном варианте берут сталь ЭП517, а в другом варианте — титановый сплав ВТЗ-1. Полосы фасонного ромбовидного сечения подвертают натреву в расплаве солей BaCl<sub>2</sub> в течение 4 мин, а затем периодическому прокату и разделению на индивидуальные затотовки. После грев заготовок в воздушной среде с предзарительным натревом при 600° С в течение 8 мин и окончательном нагреве при 900° С в течение 4 мин, а затем проводят профилирование пера и формовку замка.

Применение способа позволяет получать после периодического проката кромки заготовок лопаток величиной 1 мм, тогда как при известном способе получают кромку пера не менее 2,5 им и производят дальнейшую обра- 20

ботку слесарной ручной доводкой.

Данный способ значительно, удешевляет процесс, так как регламентированный напрев исключает нагрев в инертной среде (аргоне), что делает способ менее трудоемким.

Применение фасонного ромбовидного сечения полосы позволяетя уменьшить удельные давления при периодическом прокате на 30%, что приводит к меньшему износу рабочих частей секторов вальцовочной оснастки.

Данный способ по сравнению с известны ми способами обеспечивает следующие преи

мущества: получение тонких кромок заготовки пера лопатки; снижение удельных давлений на рабочие части секторов вальцовочной оснастки; значительное удешевление процесса мокыц в

### Формула изобретения

Способ изготовления турбинных и компчего осуществляют регламентированный на- 10 рессорных лопаток, при котором исходную заготовку нагревают, производят периодическую прокатку, разрезают на отдельные заготовки, повторно нагревают, профилируют перо, формуют замок, калибруют и производят скончательную вальцовку, отличающийся тем, что, с целью повышения точности изделий, в качестве исходной заготовки используют полосы фасонного ромбовидного сечения, нагрев перед прокаткой производят в расплаве солей при - 850-1150° С в течение 2,5—5 мин, а перед профилированием пера нагрев производят в два этапа в воздушной: среде: предварительно при 600-700° С в течение 5 10 мин и окончательно при 850-1150° С в течение 3—5 мин.

> Источники информации, принятые во внимание при экспертизе:

свидетельство 1. Авторское № 488646, кл. В 21 Н 7/16, 1974.

2. Авторское свидетельс № 483851, К.Р. В 21 К 3704, 1974. свидетельство  $\mathbf{CCCP}$ 

Francisco de la compania del compania de la compania del compania de la compania del la compania de la compania the stance and a tecosenous esca--feb riggs and morning this art restor CHARLES THE MAN IN THE REST OF THE STREET ear 3—6 see and the control of the c

The state of the s

Property of the confidence of 

THE COLUMN TWO IS NOT THE PARTY OF THE PARTY **"和一种的"经验的基础的"。**第一个是一种的。

Составитель И. Ментягова

Техпед И. Михайлова

- Корректор И Симкина

Редактор И. Суханова Заказ 438/709

Изд. № 533

ЕПО Госудеретвенного комитета Совета Министров СССР по делам наобретений и открытий 🏖 😁 😁 😁 Москва, Ж.35, Раушская наб., д. 4/5

.\_\_\_

DERWENT-ACC-NO: 1979-41888B

**DERWENT-WEEK: 197922** 

**COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD** 

TITLE: Turbine and compressor blades prodn. - from strip of rhomboid cross=section involves heating in molten salts before rolling and two=stage air heating before shaping blade

INVENTOR: GERASIMOV, D E; KABANOV, Y U N; VAGANOV, V P

PATENT-ASSIGNEE: PERM MOTOR CONS WKS[PRMOR]

PRIORITY-DATA: 1977SU-2451126 (February 7, 1977)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PUB-DATE LANGUAGE PAGES MAIN-IPC

SU 617144 A July 17, 1978 N/A 000 N/A

INT-CL (IPC): B21H007/16; B21K003/04

ABSTRACTED-PUB-NO: SU 617144A

BASIC-ABSTRACT: Turbine and compressor blades can be made by heating the initial blank rolling periodically, cutting into separate blanks, heating again, shaping, forming the lock, calibrating and rolling. To improve precision, strips of shaped rhomboid cross-section are used as the initial blank. The heating before rolling is in molten salts at 850-1150 degrees C. for 2.5-5 mins. Before shaping the blade proper, heating is done in two stages in air: first at 600-700 degrees C, for 5-10 min. and finally at 850-1150 for 3-5 min.

Since there is no need for heating in an inert gas, the cost of the process is reduced. The specific pressure in periodic rolling is reduced by 30%, so there is less wear on the rolling gear.

#### TITLE-TERMS:

TURBINE COMPRESSOR BLADE PRODUCE STRIP RHOMBIC CROSS=SECTION HEAT MOLTEN SALT

**ROLL TWO=STAGE AIR HEAT SHAPE BLADE** 

**DERWENT-CLASS: M21 P52** 

CPI-CODES: M21-H;